
Produktdaten
Linoleumboden Linorado | Linorado Quarto

MEISTER

Linorado | Linorado Quarto

Abmessungen:
910 × 300 mm
300 × 300 mm

Gesamtstärke:
9,8 mm



	Prüfungen	DIN/EN Norm	Linorado | Linorado Quarto
Allgemeine Daten zum Produktaufbau			
	Art des Belags:	DIN EN 548	Fußbodenpaneel mit elastischer Oberschicht aus Linoleum
	Gesamtstärke:		ca. 9,8 mm
	Abmessung: (Länge × Breite)		910 × 300 mm – Linorado 300 × 300 mm – Linorado-Quarto
	Produktaufbau: quellverminderte Trägerplatte Aqua*Safe 50*		a. Topshield-zweischichtiges, wasserbasiertes Oberflächenfinish b. 2 mm Linoleum-Nutzschicht c. HDF-Platte (ca. 910 kg/m³ ± 3 %) d. Gegenzug: 1 mm Kork
Technische Daten			
	Verriegelungsmethode:		Patentiertes Verfahren nach Uniclic mit In & Out-Technik
	Antistatik:	EN 1815	Personenspannung Up < 2kV Sollwert erfüllt

(Fortsetzung auf der Rückseite)

	Prüfungen	DIN/EN Norm	Linorado | Linorado Quarto
Technische Daten (Fortsetzung von der Vorderseite)			
	Fleckenunempfindlichkeit:	EN 423	Bei kurzzeitiger Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten keine Veränderung der Materialeigenschaften
	Lichtechtheit:	EN 13 329 (EN ISO 105)	≥ Stufe 6 nach Wollblauskala
	Brandverhalten:	EN 13 501	Cfl-s1 (schwer entflammbar)
	Zigarettenglutbeständigkeit:	EN 1399	Flecken von sofort ausgetretenen Zigaretten können einfach entfernt werden.
	Gleitwiderstand:	EN 14 041 / 13 893	DS
	Formaldehydabgabe (E1 = 0,1 ppm):	EN 717-1	≤ 0,05 ppm
	Eindruck nach konstanter Belastung:	EN 433	< 0,12 mm (Forderung nach EN 14 085 ≤ 0,20 mm)
	Stuhlrollenbeständigkeit:	EN 13 329 (EN 425)	keine sichtbaren Veränderungen oder Schäden bei weichen, normgerechten Rollen
	Verhalten bei der Simulation des Verschiebens eines Möbelfußes:	EN 13 329 (EN 424)	kein sichtbarer Schaden
	Fußbodenheizung:		Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung, nicht geeignet für Elektro-Fußbodenheizung
	Wärmedurchlasswiderstand (m² K/W) mit 0,2 mm PE-Folie:	ISO 8302	0,08 m² K/W
Toleranzen			
	Rechtwinkligkeit der Elemente:	EN 14 085	Sollwerte erfüllt
	Oberflächenbündigkeit:	EN 14 085	Sollwerte erfüllt
	Fugenöffnungen zwischen den Elementen:	EN 14 085	Sollwerte erfüllt

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

	Prüfungen	DIN/EN Norm	Linorado | Linorado Quarto
Allgemeine Daten zur Umwelt, Verlegung und Pflege			
	Blauer Engel:	RAL-UZ 38	erteilt
	Entsorgung:		energetische Verwertung Reststücke im Hausmüll entsorgbar (z. B. thermische Behandlung)
	Reinigung und Pflege:		**Bauschlussreinigung:** MEISTER-Linoleum-Aktivreiniger **Laufende Reinigung:** MEISTER-Linoleum-Pflege
	Anwendungsbereiche:		Die Kollektion Linorado ist ideal für alle trockenen Wohnbereiche sowie für gewerbliche Bereiche mit normaler Beanspruchung wie z. B. Büros, Warteräume, Boutiquen. Dieser Boden ist nicht geeignet zur Verlegung in Feuchträumen (Bad, Sauna usw.)
	Voraussetzung für die Verlegung:	DIN 18 356	Die Verlegeuntergründe müssen entsprechend den allgemein anerkannten Regeln des Fachs unter Beachtung der VOB, Teil C DIN 18356 „Parkettarbeiten" als verlegereif gelten. Der Verlegeuntergrund muss trocken (bei mineralischen Untergründen max. 2%, bei Anhydritestrich max. 0,5% Restfeuchte – gemessen mit CM-Geräten), eben, fest und sauber sein. Des Weiteren müssen Unebenheiten von 3 mm/Erstmeter sowie 2 mm je weiteren lfd. M. in Anlehnung an DIN 18202 Tabelle 3 , Zeile 4 ausgeglichen werden. Die dem Produkt beiliegende, aktuelle Verlegeanleitung ist zu beachten.

CE

MeisterWerke Schulte GmbH behält sich das Recht vor, Änderungen in Bezug auf Material und Konstruktion vorzunehmen, wenn es der Verbesserung der Qualität dient.