

GUTEX Multitherm



Anwendungsgebiete:

zur Außenbeplankung direkt auf Ständerkonstruktionen, auf Massivholzelementen und auf Mauerwerk hinter der Vorsatzschale bei hinterlüfteten Fassaden.
als vollflächige Untersparrendämmung
nach DIN 4108 10:Dldm, WABdm

Vorzüge:

zeitsparende und einfache Verlegung durch hohe Maßgenauigkeit
einschichtiges und homogenes Rohdichteprofil
winddichtend
hydrophobiert und damit feuchteunempfindlich
zusätzliche Wärmedämmung
Minimierung der Wärmebrücken
Hervorragende Wärmespeicherkapazität, hoher sommerlicher Hitzeschutz
Verbesserung der Schalldämmung
feuchteregulierend
diffusionsoffen
nachhaltiger Rohstoff Holz recyclefähig
hergestellt in Deutschland
baubiologisch unbedenklich (natureplus)

Verlegehinweise:

Platten trocken lagern und verarbeiten
Rastermaße beachten:
 Plattendicke 20 – 40 mm > max. Raster 62,5 cm
 Plattendicke 60 – 100 mm > max. Raster 81,5 cm
 Plattendicke 120 – 160 mm > max. Raster 92,5 cm
Platten liegend, passgenau und fugendicht verlegen
sofort mit Hinterlüftungslattung befestigen
keine Nageldichtbänder oder Nageldichtungen notwendig
Kreuzfugen sind nicht zulässig
beschädigte Platten dürfen nicht verlegt werden
Stoßversatz mind. 50 cm
Anschlüsse und Durchdringungen müssen wind und schlagregendicht ausgeführt werden.
Platte darf statisch nicht angesetzt werden
Staubabsaugung gemäß BG Vorschrift, Bestimmungen der TR GS 553 beachten

Inhaltsstoffe:

unbehandeltes Tannen- und Fichtenholz aus dem Schwarzwald
Zuschlagstoffe:
 4,0 % PUR-Harz
 1,0 % Paraffin