PURENIT
Klebstoffvorschläge

02-2024

Der vielseitige des Funktionswerkstoff PURENIT kann je nach Anwendung mit folgenden Klebstoffen verklebt werden.

Anwendung	**Klebstoff-vorschlag:**	**Basis:**	**Klebstoff-Eingenschaften / Hinweise:**
Belegen mit HPL 0,8mm	Jowat 102.50	EPI 2K-Copolymer-Dispersion	Für besonders anspruchsvolle Verklebungen z.B. Exotenhölzer, Hölzer mit hohem Harzanteil… Besondes hohe Feuchtebeständigkeit übertrifft die D4 nach EN204
Alternativ einfachere 1K-Anwendung mit sehr langer Presszeit	Jowat103.30	PVAC Weissleim	Feuchtebeständig D3 nach EN204 Lange Presszeit (min. dreifach) damit sich die Feuchtigkeit aus dem Klebstoff in Platte verteilen kann. Nur Kaltverpressung (20°C) damit kein Dampfdruck entsteht.
Furnieren 0,6mm	Jowat 103.70	PVAC Weissleim	Ph-neutral, feuchtebeständig D3 nach EN204 Vor der Oberflächenbehandlung muß die Platte min. 48 Std. ablüften!
Purenit mit Purenit	Jowat 687.40	1K-PUR-Leim	Transparenter PUR-Klebstoff mit sehr breitem Anwendungsspektrum. Feuchtebeständig D4 nach EN204 schwerentflammbar nach IMO.
Kantenverklebung Umleimer	Jowat 607.50/51 607.40/41 607.90/91 608.00/01 608.90/91	PUR Schmelzkleber	Hohe Wärme- und Wasserbeständigkeit, hervorragende Haftung, da ebenfalls auf PUR-Basis. Auf PURENIT sollten keine EVA-Schmelzkleber verwendet werden.
Montage-Verklebungen	Bostik P580 Supergrip Xtra Power	1K-PUR Montagekleber Kartusche	Pastöser Montagekleber mit harter Fuge, schäumt nicht.

Wichtige Hinweise:

- **Dies ist ein freibleibender Vorschlag und keine Zusicherung von Eigenschaften. Alle Normen und Regeln der Technik sind bei der Durchführung der Arbeiten zu beachten.**
- **Führen Sie eine Probeverklebung durch.**
- **Bitte beachten Sie die technischen Datenblätter und Sicherheitsdatenblätter.**
- **Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Vorschläge zur Sache Ihre Gültigkeit.**