



Technische Daten

Span MULTipaint

07-09

HABISREUTINGER

Plattenwerkstoffe

V.Halder 0751 4004- 148

Holzoberfläche

M.Pfeifer 0751 4004-170

Span MULTipaint ist eine spezialbeschichtete Holzspanplatte, für besonders wirtschaftliche und hochwertige Farblackierungen.

Einsatzmöglichkeiten:

Korpus, Wand- und Deckenverkleidungen im Möbel- und Innenausbau, Laden- und Messebau...

Leistungsprofil:

- Direktlackierbar ohne zusätzlichen Füllerauftrag
- Sehr guter Verbund zur Lackierung
- Zähnharte Folie für hervorragende Schnittgüte und lange Standzeit
- Kann unlackiert als Korpusseite innen verwendet werden
- Deutliche Gewichtseinsparung, im Vergleich zu MDF >10% leichter.
- Normalentflammbar nach DIN4102-B2
- Auch ohne Überzug chemiebeständig nach DIN 53799
- Emissionsklasse E1

Trägerplatte:

Dreilagige Holzspanplatte mit spezieller Deckschüttung aus feinstem Holzstaub für höchste Oberflächengüte ohne Spanabzeichnung.

Folienbeschichtung:

Zähnharte Melaminharzfolie für hervorragenden Lackverbund, 70g/m² im Direktbeschichtungsverfahren aufgebracht.

Beschichtung:

Span MULTipaint kann direkt nach einem Verbundschliff* mit Zweihorn **NOVACOLOR WNC 2K-PUR-Lack** lackiert werden. In vielen Anwendungen genügt eine Einfachlackierung mit WNC ohne Klarlacküberzug, da WNC eine mittlere Ringfestigkeit bietet. Für besonders hochwertige Oberfläche empfehlen wir einen Überzug mit Zweihorn **CRYSTALLIT** innerhalb eines Zeitfensters von 1-4 Stunden. * Für ein optimales Schleifbild und Standzeit empfehlen wir **MIRCA-Gold** Lackschleifpapier (K240-320 je nach Anforderung).

Bekantung:

Mit WIGRANIT PRIMER-Kante, einer homogenen und lackierfähigen Vollkunststoffkante, geprüft auf Direktlackierung mit Zweihorn NOVACOLOR.

Zur Verklebung empfehlen wir ungefüllte Schmelzkleber wie z.B. **JOWATHERM Granulat 280.50*** oder **HOLZHER-Patrone 286.30**. Die empfohlenen Schmelzkleber garantieren eine hauchdünne Leimfuge für einen optimalen Übergang zur Kante.

* sehr gute Maschinenlaufeigenschaften auf Ott, Brand, Homag, Holzher, Kuper ...

Technische Daten nach DIN68765 und DIN/EN312

Formate:	5500 x 2050 mm 3200 x 2050 mm
Stärken:	16,19 mm
Rohdichte:	650 – 750 kg/m ³
Biegefestigkeit:	nach DIN EN 312
Schraubenauszugswiderstand	ca. 700 N
Chem. Beständigkeit	nach DIN 53799

Hinweise: Bei Verwendung andere Lacke und Klebstoffe empfehlen wir unbedingt eine Haftungsprüfung anhand eines Musters.