



EASYPUR-Mehrschichtlack EP

Technisches Datenblatt 02-2010

Starlack-EASYPUR-Mehrschichtlack ist ein hochwertiger und **besonders Anwenderfreundlicher** 2K-PUR-Lack, für gehobene Ansprüche im Möbel- und Innenausbau.

Einsatzbereich:

Starlack- EASYPUR-Mehrschichtlack wird als Grund- und Überzugslack eingesetzt. Bei weissen oder farbigen Flächen ist **EASYPUR-Mehrschichtlack** hervorragend als Überzug einsetzbar. **EASYPUR-Mehrschichtlack** kann technisch auch als Treppenlack eingesetzt werden. (Bitte beachten Sie den aktuellen Gesetzlichen Stand!)

Eigenschaften:

EASYPUR-Mehrschichtlack zeichnet sich durch eine **besondere lange Topfzeit** aus. Selbst nach Ablauf der Topfzeit, bleibt der Lack flüssig und verhindert ein eindicken im Gerät! Als Grundierung zeichnet sich **EASYPUR-Mehrschichtlack** durch eine sehr schnelle Trocknung und eine frühe und hervorragende Schleifbarkeit aus.

EASYPUR-Mehrschichtlack erzeugt eine brillante Benetzung (Anfeuerung). Als Überzugslack eingesetzt besticht der schöne Verlauf, die einwandfreie Trocknung, die extreme Härte und Kratzfestigkeit sowie die hervorragende Haftung und ausgezeichnete Elastizität.

Für „Naturholzeffekte“ ohne Benetzung empfehlen wir zur Grundierung **Starlack-Diamant-Aufhellack DM-A**.

Erfüllt folgende Anforderungen/ Prüfnormen:

- Chemiebeständig nach DIN 68861B *
- Lichtecht, ohne Eigenfarbe
- Zugelassen für Kinderspielzeug nach EN71-3
- Speichel- und schweißecht nach DIN 53160
- Peroxidbeständig
- Beständig gegen PVC-Dichtungen

Untergrund:

Als Untergrund sind alle Holzarten geeignet, bestimmte Exoten sind mit einem geeigneten Isoliergrund wie z.B. ZWEIHORN Plastiklack S7000 vorher abzusperren. Für eine Anwendung auf hellen Beiztönen oder auf Farblackflächen ist **EASYPUR-Mehrschichtlack** hervorragend als Überzug geeignet.

Verarbeitung:

EASYPUR-Mehrschichtlack kann durch Spritzen oder Gießen aufgetragen werden. Die übliche Auftragsmenge liegt bei ca. 120 g/m² pro Auftrag. Die grundierten Flächen können nach ca. 1h geschliffen werden.

Vernetzung/Topfzeit: Mit **Starlack UNIVERSAL-PUR-Härter** Mischungsverhältnis Lack/Härter 10:1. Topfzeit ca. 48 Stunden. Die Lack/Härtermischung ist ca. 5 Tage gebrauchsfähig, weißt dabei jedoch abnehmende Beständigkeiten auf.

Auftragsmenge: Ca. 120 - 150g/m² pro Arbeitsgang.

Trocknung:

Nach 30 - 40 min. staubtrocken. Bei Raumtemperatur nach ca. 1 Std. schleifbar. Für den Lackzwischen Schliff eignet sich am besten Lackschleifpapier mit Körnung 220 oder 240. (Wir empfehlen grundsätzlich den Zwischenschliff unmittelbar vor der nächsten Lackierung). Fertiglackierte Teile können nach Trocknung über Nacht gestapelt werden. Beim Verpacken luftdurchlässige Materialien verwenden.

Technische Daten:

Viskosität:	25" DIN 4-Becher bei Raumtemperatur
Glanzgrade	EP-9 seidenmatt
	EP-8 seidengläzend
	EP-0 matt

Verdünnung: Mit **Starlack-UNIVERSAL-PUR-Verdünnern**. Grundsätzlich kann **EASYPUR-Mehrschichtlack** je nach Anwendung zwischen 10-20% verdünnt werden.

Kennzeichnung: VbF: Gefahrenklasse A I GGVS: Klasse 3 Ziffer 5 b Flammpunkt: unter 21 °C

Woodland Internationale Holzagentur GmbH Schussenstraße 22 88250 Weingarten FON: 0751/4004330 FAX 0751/400437
Die Angaben entsprechen dem aktuellen technischen Stand und setzen eine professionelle Verarbeitung voraus. Eine Gewähr und Rechtsverbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden, Muster müssen in Eigenverantwortung angefertigt werden.